

# PARTITE 2-K MMA 7295

Adesivo cristallino per incollaggi difficili

## Descrizione

PARTITE 2-K MMA 7295 è un adesivo strutturale metacrilato bicomponente, formulato specificatamente per incollare plastiche, metalli e assemblaggi compositi. Ideale per l'incollaggio di PVC, policarbonato, acrilico, fibra di vetro, PA, PBT, PPO, ABS, FRT, poliuretano, epoxy, legno, RIM, Nylon, FRP, poliestere, gelcoats, styrene, inox, metalli. Test di laboratorio hanno rilevato un'ottima adesione anche su PTFE previa passivazione del supporto e accurata pulizia con Z89 alcol isopropilico. L'adesivo è miscelato e cristallino e quindi particolarmente adatto ad incollaggi invisibili su vetro e materiali trasparenti.

## Applicazione

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di impurità, quali olio o grasso. Le superfici che sono leggermente ruvide prima dell'incollaggio, sono particolarmente adatte per questo prodotto. I componenti A e B devono essere miscelati in parti uguali. 2-K MMA 7295 può essere applicato immediatamente sulla superficie da incollare utilizzando un miscelatore statico. L'eccesso di adesivo fresco può essere rimosso con solventi organici.

## Caratteristiche

- Eccellente resistenza ai colpi, al taglio ed alla trazione.
- Resistente fino a 180°C
- Rapido.

## Applicazioni tipiche

- Incollaggio di PVC, policarbonato, acrilico, fibra di vetro, PA, PBT, PPO, ABS, FRT, poliuretano, epoxy, legno, RIM, Nylon, FRP, poliestere, gelcoats, styrene, inox, metalli.
- Incollaggio di PTFE



## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Valore
Aspetto	Verde e rosa (mix:cristallino)
Viscosità	3500-5000 cps
Tempo di fissaggio	<2 minuti @ 24°C
Gap Filling	<3.0 mm
Flash Point	<21°C
Densità	1.02 @ 20°C
Indurimento funzionale	1 ore
Indurimento totale	6 ore
Resistenza alla temperatura	-30°C to +150°C
Max. Temperatura	+180°C (Intermittente)
Shelf Life	12 mesi @ 20°C
Resistenza a trazione	16 - 22 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a trazione (metallo)	20 - 35 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a trazione (vetro/metallo)	16 - 22 N/mm <sup>2</sup>

## Immagazzinaggio

Conservare in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. In condizioni di corretto immagazzinaggio il materiale si conserva per almeno 12 mesi.

## Packaging

Partite 2-K MMA 7295 è fornito in confezioni (12 pezzi) da 25ml, 50ml o 400ml.

## Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffinità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Zeni Bulloneria Srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

ZETACHEM di  
ZENI BULLONERIA s.r.l.

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA:  
Via Cavour, 60/G - 38068 ROVERETO (TN)  
SEDE AMMINISTRATIVA INGROSSO E PRODUZIONE:  
Via Castel Beseno, 10 - 38060 CALLIANO (TN)

Tel. 0464 835300  
Fax 0464 835333  
e-mail: [info@zenibulloneria.it](mailto:info@zenibulloneria.it)  
Web: [www.zenibulloneria.it](http://www.zenibulloneria.it)

